



Scanstone AB
Arkelstorpsvägen 20, 291 94 KRISTIANSTAD

Produkttyp: Gatsten av natursten för utomhusbruk
Referens till Prestandadeklaration:
1342 -130620

Ursprungskordinater:
Panjiancun, BeiShaTan Zhen, Rushan City, Shangdong, China

SS-EN 1342 - 2012

Gatsten av natursten för utomhusbruk

Material: 375 - Barigranit ljusgrå

<u>Egenskap/metod</u>	<u>Resultat</u>	<u>Standard</u>
Böjdraghållfasthet (Mpa)		
Medelvärde	12,7 Mpa	SS-EN 12372
Standardavvikelse	0,9 Mpa	SS-EN 12372
Vattenabsorption	0,2 Vikt %	SS-EN 13755
Densitet	2630 kg/m ³	SS-EN 13755