

CE 13

Scanstone AB
Arkelstorpsvägen 20, 291 94 KRISTIANSTAD

Produkttyp: Gatsten av natursten för utomhusbruk
Referens till Prestandadeklaration:
1342 -130620

Ursprungskordinater:
Nr. 2705 - Linha Recta nr. 3 Alpendorada e Matos, Marco de Canaveses, Porto

SS-EN 1342 - 2012

Gatsten av natursten för utomhusbruk

Material: Alpendorada

<u>Egenskap/metod</u>	<u>Resultat</u>	<u>Standard</u>
Böjdraghållsfasthet (Mpa)		
Medelvärde	13,1 Mpa	SS-EN 12372
Standardavvikelse	1 Mpa	SS-EN 12372
Vattenabsorption	0,2 Vikt %	SS-EN 13755